

МастерПол 305

Суперпластификатор для товарных бетонных и растворных смесей, предназначен для устройства промышленных наливных полов с топпинг-системами

МастерПол 305 – Комплексный суперпластификатор на основе поликарбоксилата для товарных бетонов, оптимален в применении для промышленных наливных полов.

Физические свойства <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Физические свойства МастерПол 305</td></tr> <tr> <td>Внешний вид</td><td>Темно-коричневая жидкость</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Слабый</td></tr> <tr> <td>Значение pH (неразбавленный)</td><td>7,5±1,5</td></tr> <tr> <td>Содержание сухого вещества, %</td><td>25-30%</td></tr> </table> Характеристики ■ Повышение подвижности с П1 до П5 ■ Снижение расхода цемента до 25% ■ Увеличение конечной прочности не менее чем на 20% ■ Снижение водопотребности вяжущего на 18-25% ■ Снижение риска расслоения смеси ■ Отсутствие воздухововлечения ■ Возможность более ранней затирки топпинга ■ Снижение истираемости бетона ■ Увеличение водонепроницаемости ■ Увеличение морозостойкости Преимущества ■ Получение бетонной смеси с высокой текучестью, наилучшее распределение за счет вибрации ■ Транспортировка бетонной смеси на дальние расстояния сохраняемость подвижности более 3-х часов ■ Повышенная долговечность благодаря улучшенным прочностным характеристикам ■ Товарные бетонные и растворные смеси, твердеющие в естественных условиях при положительной температуре и с применением внешнего тепла, в т.ч. электропрогрев Рекомендации по использованию Дозирование Рекомендуемый диапазон дозирования МастерПол 305: 0.2 ~ 2% от массы цемента Оптимальная дозировка МастерПол 305 может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий	Физические свойства МастерПол 305		Внешний вид	Темно-коричневая жидкость	Запах	Слабый	Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5	Содержание сухого вещества, %	25-30%	Хранение и обращение МастерПол 305 следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной заводской упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев. Стандарт упаковки ■ Налив ■ Крупнообъемный контейнер Охрана здоровья и безопасность МастерПол 305 не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 20.59.59-001-30659848-2024
Физические свойства МастерПол 305											
Внешний вид	Темно-коричневая жидкость										
Запах	Слабый										
Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5										
Содержание сухого вещества, %	25-30%										